

# High Solid Vloerolie

## 3-34xx

### **1 Beschrijving:**

De Ecotec High Solid vloerolie is een oplosmiddelvrije houtbehandelingsproduct, dat samengesteld is uit verschillende gekookte oliën en wassoorten met een extreem hoog aandeel aan vaste deeltjes > 95%.

Zeer geschikt voor machinale verwerking. De kleur van het behandelde oppervlak wordt dieper en het product droogt zijdemat op. De high solid olie is voor intensief begaanbare vloeren en is uiterst spaarzaam in verbruik.

### **2 Inhoud:**

0.125 L Art. Nr. 2-3421  
0.75 L Art. Nr. 2-3422  
2, 5L Art. Nr. 2-3423  
10 L Art. Nr. 2-3424

### **3 Verbruik:**

20 ml/m<sup>2</sup>, ongeveer 35-50 m<sup>2</sup>/L naargelang de ondergrond.

### **4 Kleur:**

Kleurloos, accentueert de houtnerf honingkleurig.

### **5 Verdunningsmiddel:**

Niet van toepassing, Product is gebruiksklaar.

### **6 Droogtijd:**

Naar gelang de temperatuur en de luchtvochtigheid, stofdroog na 2 uur, na 24 uur schuurbaar en verder bewerkbaar. De uiteindelijke hardheid wordt na ongeveer 1 week bereikt.

### **7 Waar:**

Gebruiken voor intensief belaste oppervlakken binnenshuis, zoals plankenvloeren, trappen, houten werkbladen. Geëigend voor zowel hout als kurkoppervlakken.

### **8 Eigenschappen:**

#### **Technische eigenschappen:**

De Ecotec High Solid olie werkt waterafstotend en vochtregulerend. Deze olie veroorzaakt geen elektrostatische lading en is sneldrogend.

Vakkundig, machinaal aanbrengen.

#### **Biologische eigenschappen:**

EN 71.3 veilig voor speelgoed.

Ecotec High Solid olie wordt gefabriceerd op basis van niet-giftige en natuurlijke grondstoffen. Mits correct toegepast is Ecotec High Solid olie onschadelijk voor mens en milieu.

**9 Verwerking:** ..... Niet verwerken onder 8°C.

#### **Voorbereiding**

De ondergrond moet schoon, droog, vrij van vet en dient absorberend zijn.

Het hout moet vooraf opgeschuurd worden met korrel 100-150. Bij sterk zuigende ondergrond (zoals kurk) kan eerst een gronderingslaag met de Ecotec Hardolie aangebracht worden.

#### **Verwerking**

De olie voor gebruik goed roeren. Door middel van een spatel in een dunne laag aanbrengen en onmiddellijk machinaal inwerken. **Niet ingedrongen olie direct verwijderen.**

In plaats van met een spatel, kan de olie ook in kleine hoeveelheden op de vloer gegoten worden en onmiddellijk machinaal worden ingewerkt. Indien men na deze behandeling geen egaal oppervlak verkrijgt, dient de behandeling na 6- 24 u herhaald te worden. Tussen de 2 behandelingen licht opschuren met een fijn schuurpad. 24 uur na de behandeling kan, indien gewenst, Ecotec wasfinish met een vochtige doek aangebracht worden en daarna polieren.

#### **10 Materiaal:**

Poliermachine, pad, spatel. Materiaal na gebruik met isoparafine reinigen.

#### **11 Stock:**

Koel, droog en vorstvrij opslaan. Reeds geopende emmers zeer goed luchtdicht sluiten. Grote verpakkingen met veel luchtvolume vermijden, desnoods overgieten in kleinere verpakking.

#### **12 Samenstelling:**

Lijnolie, Tungolie, Lijstandolie, kalkhars/verkookte tungolie, kiezelzuur, bijenwas, isoparafine, loodvrije droogstoffen, Candellilawas huidverhinderingsmiddel.

#### **13 Veiligheidsvoorschriften:**

Brandbaar product. Tijdens het gebruik niet roken of blootstellen aan warmte, zorg tijdens en na het gebruik voor een goede ventilatie. Zelfontbranding is mogelijk, gedrenkte doeken in buitenlucht laten opdrogen.,

Ook niet giftige producten dienen voor kinderen onbereikbaar te zijn. Olieresten laten indrogen en verder verwerken volgens plaatselijke voorschriften.

#### **14 Voorschriften VOC regulering:**

VOC- gehalte 42 gr./L

Categorie: f; Type : Lb.

Max. grenswaarden voor dit product:

Vanaf 01-01-2007: 700 gr./L